



Fisa tehnica a produsului:

LAC PENTRU PARCHET SI MOBILA "EMEX"

Lacul pentru Parchet si Mobila "EMEX" este un produs de acoperire si protectie monocomponent, pe baza de rasini alchidourietanice, aditivi si solventi.

Produsul se caracterizeaza prin aderenta buna la suport, rezistenta la uzura si zgariere, buna etalare si luciu persistent.

Mecanismul de formare a peliculei este:

- fizic - prin evaporarea solventilor;
- prin conversie chimica oxidativa la temperatura ambianta.

Produsul este transparent.

Elemente caracteristice principale:

- monocomponent;
- aplicare usoara;
- elasticitate;
- etalare buna;
- duritate mare;
- rezistenta buna la uzura si zgariere;
- rezistenta la apa;
- rezistenta la patare (cafea, suc de fructe, ceai, etc.)
- luciu superior .

1. GENERALITATI

2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se foloseste pentru protejarea si finisarea superioara a suprafetelor din lemn ca parchet sau dusumele, dar si ca lac de mobila, caz in care se aplica in 3 straturi, dupa fiecare aplicare slefuindu-se pelicula. Produsul poate fi folosit atat la interior, cat si la exterior.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen, fara	examinare vizuala

			depunerii, transparent	
2.	Densitate, la 23°C	g/cm ³	0,95 ± 0,05	SR ISO 2811-2002
3.	Continut de substanțe nevolatile (3 ore la 125°C)	%	50	SR EN ISO 3251-03
4.	Timp de scurgere, j 4 mm	s	40 - 70	SR EN ISO 2431-03
5.	Timp de uscare, 23°C: - la atingere - pentru reacoperire	ore	4 24	SR EN ISO 1517-99
6.	Consum specific	g/m ² /strat	80 - 120	Functie de rugozitatea suprafetei

Pelicula

7.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, lucioasa	examinare vizuala
8.	Grad de luciu, dupa 72 de ore de la aplicare, 3 straturi, 60°, min.	%	80	SR EN ISO 2813-2003
9.	Aderenta la suport (grila 2 mm)	cifra de aderenta	0	SR ISO 2409:2007
	Duritate Persoz, min.	sec.	80	SR EN ISO 1522-2002
10.	Rezistenta la apa, 24 h		buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderenței, fara modificari semnificative.	SR EN ISO 2812-2 :1996
11.	Rezistenta la UV	ore	30 ore fara deteriorari sau modificari de aspect	SR EN ISO 11507 :2002

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: pensulare, pulverizare cu aer sau air-less.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

- suprafetele ce urmeaza a se acoperi cu lac acrilico-uretanic se rascheteaza, apoi se slefuiesc cu hartie abraziva de granulatie medie, pana la indepartarea tuturor asperitatilor;
- praful rezultat se indeparteaza cu perii cu par moale, lavete din material textil, sau prin aspirare;
- in cazul in care suprafata a mai fost lacuita, se recomanda indepartarea completa a stratului anterior prin acelasi procedeu ca si la parchetul nou, rascheta urmata de slefuire. Se are in vedere indepartarea oricaror urme de murdarie sau grasime impregnata in fibre;
- in cazul in care protectia anteroioara este foarte buna, se va slefui doar, cu hartie abraziva si se va indeparta praful rezultat;
- aplicarea se va face in minim 2 straturi. Pentru rezultate

- optime se recomanda aplicarea a 3 straturi;
- se aplica primul strat de lac;
 - dupa min. 12 ore de la aplicare, timp necesar pentru uscarea in profunzime, se va slefui usor suprafata cu hartie abraziva. Se repeta operatia;
 - se aplica cel de-al treilea strat, fara slefuire finala.
 - se recomanda protejarea suprafetei timp de cca. 3 zile, dupa care poate fi data in exploatare.

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine produsul in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, in vederea redispersarii eventualului sediment.

Inainte de utilizare este necesara filtrarea produsului.

In functie de modul de aplicare se face reglarea vascozitatii, prin adaugarea diluantului recomandat de producator.

5. CONDITII DE APLICARE

Compatibilitate:

Se va evita amestecarea produsului cu alte vopsele chiar similar, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Se vor folosi doar solventi produsi de producatorul "Romtehnochim" sau recomandati de acesta, pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 40°C.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: INFLAMABIL SI NOCIV.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

cresterea vascozitatii	se inlatura prin corectii cu diluant
sedimentare de pigment	se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Fraze de risc:

R 10	Inflamabil
R20/21	Nociv prin inhalare si in contact cu pielea
R36/38	Irritant pentru ochi si pentru piele

Fraze de securitate:

S2	a nu se lasa la indemana copiilor
S15	a se pastra departe de caldura
S26	in caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa si solicitati ajutor medical
S24/25	evitati contactul cu pielea si cu ochii
S47/49	a se pastra numai in ambalajul original, la temperatura de max. 35°C
S55	tratarea produsului prin mijloace adecvate inainte de deversarea in mediul acvatic.

Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia inafara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.